



Peinture pour béton et sols PU

Revêtement de sol renforcé en polyuréthane



ombre	Disponibilité		
	Quantité par palette	200	96
	Taille / Quantité	2,5 l	5 l
	Type de conteneur	Seau W	Seau W
	Clé du conteneur	03	05
	Numéro d'article		
anthracite (environ RAL 7016)	7767	■	■
gris clair (environ RAL 7035)	7768	■	■
brun rougeâtre (environ RAL 8012)	7769	■	
gris argenté (environ RAL 7001)	7770	■	■

consommation



Environ 160 ml/m² par couche, au moins 2 couches sont nécessaires. Déterminez la consommation exacte en appliquant une couche d'essai sur l'objet.

Domaines d'application



- Étanchéité et revêtement des surfaces en béton et en chape de ciment
- Les pièces à vivre et les sous-sols, les pièces de rangement et les buanderies, ainsi que d'autres espaces utilisables qui ne sont pas exposés à une exposition constante à l'eau
- Espaces extérieurs couverts
- Ne convient pas aux sols de garage

Caractéristiques



- Revêtement protecteur de haute qualité
- Résistant aux produits chimiques ménagers courants
- 3 en 1 : Apprêt, peinture et scellant
- Sans solvant ni plastifiant
- Bonne couverture
- Facile à traiter
- Résistant à l'abrasion
- perméable à la vapeur d'eau
- Peut être équipé d'un revêtement antidérapant

Spécifications du produit

densité	1,1 g/m³
Niveau de brillance	finition satinée


Les valeurs mentionnées représentent des caractéristiques typiques du produit et ne doivent pas être interprétées comme des spécifications contractuelles.

Informations Complémentaires

- **Nuancier**
- **Fiche de données sur la durabilité**

Préparation au travail

- **exigences du sous-sol**
La surface doit être propre, sèche, ferme, exempte de graisse et capable de supporter une charge.
- **Préparations**
Rendre les surfaces en béton lisses rugueuses avant de les peindre. Éliminer la laitance de ciment.

**traitement****Conditions de traitement**

Matériau, température ambiante et température du substrat : min. +8 °C à max. +25 °C.

Bien agiter avant utilisation.

Système de revêtement pour béton et ciment, intérieur et extérieur (surfaces extérieures couvertes) :

Préparer le support ; appliquer le revêtement sur les surfaces en béton et en ciment uniquement après leur durcissement complet (environ 4 semaines).

Première couche diluée avec environ 30 % d'eau.

Appliquez ensuite deux couches non diluées.

Système de peinture appliqué sur une ancienne peinture ou une peinture de

rénovation : Vérifier la compatibilité des revêtements existants. Préparer le support et réparer les défauts éventuels.

Appliquez ensuite au moins 2 couches de peinture PU pour béton et sol non diluée.

Instructions de traitement

Utilisez uniquement des matériaux provenant du même lot pour les surfaces adjacentes, sinon de légères différences de couleur, de brillance et de structure peuvent apparaître.

Toutes les surfaces de raccordement (rampes, caniveaux, bords de portes, etc.) doivent être parfaitement étanches. À défaut, des cloques et un décollement peuvent apparaître.

Pour obtenir une résistance au glissement, l'additif antidérapant 150 ou l'additif antidérapant 250 peuvent être ajoutés aux couches individuelles.

Séchage

Sec à la poussière : après environ 2 heures.

Recouvrable : après environ 12 heures.

Praticable : après environ 24 heures, supportant pleinement la charge après 7 jours. Valeurs pratiques à 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Les basses températures et l'humidité élevée entraînent des retards de séchage.

Notes

Veillez sécuriser le conteneur pour éviter tout basculement et toute fuite pendant le transport ! Ne convient pas aux sols de garage.


Les spécifications de couleur et les nuances imprimées sont données à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles selon le support et la technique d'impression. La couleur d'origine après séchage diffèrera de la couleur fraîche contenue dans l'emballage.

Évitez les eaux stagnantes.

Matériel de travail / Nettoyage

Pinceau, rouleau en nylon avec une longueur de poils d'au moins 10 mm.

Nettoyez les outils et enlevez la saleté à l'eau tant qu'ils sont encore propres.

Durée de conservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec et à l'abri du gel pendant au moins 24 mois.

Sécurité / Réglementation

Pour des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manutention, ainsi que sur l'élimination et l'écologie, veuillez consulter la fiche de données de sécurité actuelle.

GISCODE

BSW20

Instructions d'élimination

Les restes de produit importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages complètement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations. Ne pas verser dans l'évier.

Règlement sur les produits biocides

Contient, en tant que « produit traité », un agent biocide (conservateur intégré) dont le(s) principe(s) actif(s) biocide(s) est/sont : un mélange réactionnel de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) et de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, afin de protéger le contenu contre l'altération causée par des micro-organismes (bactéries, levures, etc.). Toujours respecter les instructions de préparation !



Consignes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Lors de la pulvérisation, utilisez des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2.

Lors du meulage, utilisez un filtre à poussière P2.

Assurez une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage. Évitez de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Nettoyez les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon. Ne recyclez que les contenants complètement vides.

Déposez les résidus de matériaux liquides au point de collecte des vieilles peintures.

Déclaration conformément à la norme VdL-RL 01

Type de produit : Vernis de dispersion. Composition : Liant :

Dispersion aqueuse de polymère. Pigments et charges : pigments inorganiques, dioxyde de titane, carbonate de calcium. Additifs : tensioactif, épaississant/dispersant, agent antimousse, BIT (benzisothiazolinone), mélange de : CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone/méthylisothiazolinone) (3:1), pyrithione de zinc.

Des informations pour les personnes allergiques sont disponibles au +49 (0) 5432/83-138

COV selon la directive Decopaint (2004/42/CE)

Valeur limite européenne pour le produit (Cat. A/i) : max. 140 g/l (2010).
Ce produit contient < 140 g/l de COV.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Veuillez noter que les données/informations ci-dessus ont été déterminées en pratique ou en laboratoire à titre indicatif et ne sont donc généralement pas contraignantes.

Les informations fournies ne constituent donc qu'une orientation générale et décrivent nos produits, ainsi que leur application et leur mise en œuvre. Il convient de noter que...

Compte tenu de la diversité des conditions de travail, des matériaux utilisés et des chantiers, il est impossible de couvrir tous les cas. En cas de doute, nous vous recommandons donc de procéder à des essais ou de nous contacter. Cette recommandation s'applique sauf si nous avons expressément spécifié des caractéristiques ou des propriétés particulières des produits pour un usage contractuellement défini.

Sauf accord écrit contraire, les conseils ou informations relatifs à l'application, même fournis au mieux de nos connaissances, n'ont aucune valeur contractuelle. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent également.

La publication de cette nouvelle édition de la fiche technique remplace la précédente.